

# SCHEDA TECNICA

## BPL.731.KIT.1500

### KIT TRASPARENTE ACRILICO OPACO 2:1 MS 2K VOC 555 g/l

Kit A+B trasparente opaco anti scratch VOC 555 g/l. Ottima resistenza chimica, meccanica e agli agenti atmosferici. Facile da usare. Ottime caratteristiche anti ingiallimento. Finitura satinata con grado di lucentezza di 5-10.

*Confezioni disponibili:*

BPL.731.KIT.1500 - 1,5 L (kit A+B con catalizzatore standard)

*Contenuto:* 1,5 L (trasparente 1L - catalizzatore 0,5 L)

*VOC content:* 2004/42/EEC(840)555

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | CATALISI A-B: 2:1   |  | ESSICAZIONE 20°C: 3 ore   |
|  | UGELLO PISTOLA: 1,3 mm  |  | ESSICAZIONE 60°C: 30 min  |
|  | VISCOSITÀ A 20°C:<br>17 - 19 s  |  | COMPLETA ASCIUGATURA 20°C<br>(polimerizzazione)<br>5 - 7 giorni       |
|  | APPLICAZIONE MANI: 2  |  | INFRAROSSI A ONDA CORTA MEDIA:<br>10 min                              |
|  | ESSICCAZIONE FUORI<br>POLVERE A 20°C :<br>5 - 10 min<br>(tempo di evaporatione fra una<br>mano e l'altra) |  | STOCCHARE MATERIALE LONTANO<br>DA FONTI DI CALORE O LUOGHI<br>FRESCHI |

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche (sia verbali che per iscritto o tramite prove), in particolare quelle riguardanti l'applicazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze, senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata infatti la molteplicità dei materiali, dei supporti, delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. Nessuna asserzione contenuta in questa pubblicazione deve essere considerata come autorizzazione o consiglio a violare eventuali diritti di proprietà industriale di terzi.

