

SCHEDA TECNICA

pagina 1/2

BPL.424.5:1.N.KIT

KIT A+B FONDO ACRILICO HS 2K 5:1 NERO

Fondo acrilico 5:1 nero con pigmenti anticorrosivi di alta qualità. Ottima protezione contro la corrosione. Facile da carteggiare. Il prodotto è miscelabile tra il grigio chiaro e il nero per ottenere altre tonalità. Altissimo tempo di lavorazione dopo la catalisi (60 minuti).

Confezioni disponibili:

BPL.424.5:1.N.KIT - 1,2 L - nero

Contenuto: 1,2 L (fondo 1L - catalizzatore 0,2 L)

VOC content: 2004/42/II(B)(C)(540)max.540 g/l

	PULIRE E ASCIUGARE LA SUPERFICIE		ESSICCAZIONE FUORI POLVERE A 20°C : 8 - 10 min (tempo di evaporazione tra una mano e l'altra)
	CATALISI A-B: 5:1 (A 100 gr - B 13,8 g)		ESSICCAZIONE 20°C: 5 - 7 ore
	DILUIZIONE CON DILUENTE C: 20% - 25% / 12 - 15 g della componente A		ESSICCAZIONE 60°C: 30 min
	POT LIFE A 20°C: 1 ora (tempo di utilizzo del prodotto dopo la catalisi)		ABRASIVI A MACCHINA A SECCO: P320 - P600
	UGELLO PISTOLA: 1,6 - 1,8 mm		ABRASIVI A SECCO: P400 - P600
	VISCOSITÀ A 20°C: 25 - 30 s		ABRASIVI AD ACQUA: P800 - P1000
	APPLICAZIONE MANI: 2 - 3		INFRAROSSI A ONDA CORTA MEDIA: 7 - 15min
	SPESSORE DEL FILM MYCRON: 110 - 240 My		STOCCARE MATERIALE LONTANO DA FONTI DI CALORE O LUOGHI FRESCHI



SCHEDA TECNICA

pagina 2/2

BPL.424.5:1.N.KIT

KIT A+B FONDO ACRILICO HS 2K 5:1 NERO

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche (sia verbali che per iscritto o tramite prove), in particolare quelle riguardanti l'applicazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze, senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata infatti la molteplicità dei materiali, dei supporti, delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. Nessuna asserzione contenuta in questa pubblicazione deve essere considerata come autorizzazione o consiglio a violare eventuali diritti di proprietà industriale di terzi.