

SCHEDA TECNICA

BPL.210.1800

STUCCO IN FIBRA DI VETRO VERDE

Stucco in fibra di vetro rinforzata per tutti i tipi di riempimento e lavorazioni dove è necessario lavorare con un stucco in fibra di vetro o per raccordare acciaio nudo e fibra di vetro e da utilizzare su qualsiasi materiali da resinare. Caratterizzato da una notevole carteggiabilità.

Confezioni disponibili:

BPL.210.1800 – 1,8 kg padella

Contenuto: Stucco 1760 gr – Induritore 40 gr

VOC content: 2004/42/II(b)(250)>250



PULIRE E ASCIUGARE
LA SUPERFICIE



ABRASIVI A MACCHINA A SECCO:
P120 – P320



2 – 3 gr DI CATALIZZATORE
PER 100 gr DI STUCCO



ABRASIVI A SECCO:
P120 – P320



POT LIFE: 3 – 5 min
(tempo di utilizzo del prodotto dopo la catalisi)



STOCCARE MATERIALE LONTANO
DA FONTI DI CALORE O LUOGHI
FRESCHI



ESSICCAZIONE: 16 – 30 min

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche (sia verbali che per iscritto o tramite prove), in particolare quelle riguardanti l'applicazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze, senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata infatti la molteplicità dei materiali, dei supporti, delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. Nessuna asserzione contenuta in questa pubblicazione deve essere considerata come autorizzazione o consiglio a violare eventuali diritti di proprietà industriale di terzi.